

Indice

GRUPPO 1 Gradi Ordinari

GRUPPO 2 Gradi Medi

GRUPPO 3 Volti Alti

GRUPPO 4 Gradi Kraft

GRUPPO 5 Gradi Speciali



TIPI DI CARTA UE

Gruppo 1 - Gradi Ordinari

1.01- Rimozione di carta e cartone misti, materiali non differenziati ma inutilizzabili

Una miscela di vari tipi di carta e cartone, senza limitazione del contenuto di fibre corte.

1.02- Carte miste e cartone (ordinati)

Una miscela di varie qualità di carta e cartone, contenente al massimo il 40% di giornali e riviste.

1.03- Lavagna grigia

Lavagna grigia stampata e non stampata a righe e sfoderate bianche o cartone misto, esente da materiale ondulato.

1.04- Carta e cartone ondulato del supermercato

Imballaggi di carta e cartone usati, contenenti almeno il 70% di cartone ondulato, mentre il resto è costituito da cartone solido e carta da imballaggio.

1.05- Vecchi contenitori in cartone ondulato

Scatole e fogli usati di cartone ondulato di varie qualità.

1.06- Riviste INVENDUTE

Riviste invendute, con o senza colla.

1.06.01- Riviste invendute senza colla

Riviste invendute senza colla.



1.07 - Elenchi telefonici

Elenchi telefonici nuovi e usati, con contenuto illimitato di pagine colorate in massa, con e senza colla. Shavings consentito.

1.08- Giornali e riviste misti I

Una miscela di giornali e riviste, contenente un minimo del 50% di giornali, con o senza colla.

1.09- Giornali e riviste miste II

Una miscela di giornali e riviste, contenente un minimo del 60% di giornali, con o senza colla.

1.10 - Riviste e giornali misti

Una miscela di giornali e riviste, contenente un minimo del 60% di riviste, con o senza colla.

1.11- Carta grafica ordinata per la disinchiostrazione

Carta grafica ordinata da famiglie, giornali e riviste ciascuno con almeno il 40%. La percentuale di carta e cartone non disinchiostrabili dovrebbe essere ridotta nel tempo a un livello massimo dell'1,5%. La percentuale effettiva deve essere negoziata tra acquirente e venditore.



Gruppo 2 - Gradi Medi

2.01- Giornali

Giornali contenenti al massimo il 5% di giornali o pubblicità colorata in massa .

2.02-Giornali invenduti

Giornale quotidiano invenduto, privo di inserti aggiuntivi o illustrato colorato nella massa.

2.02.01- Giornali invenduti, non è consentita la stampa flessografica

Quotidiani invenduti, inserti aggiuntivi in forma libera o materiale illustrato colorato nella massa, stringhe consentite. Non è consentito materiale stampato flessografico.

2.03- Trucioli bianchi leggermente stampati

Trucioli bianchi leggermente stampati, principalmente carta meccanica a base di polpa.

2.03.01- Trucioli bianchi leggermente stampati senza colla

Trucioli bianchi leggermente stampati, principalmente carta meccanica a base di cellulosa, senza colla.

2.04- Trucioli bianchi fortemente stampati

Trucioli bianchi pesantemente stampati, principalmente carta meccanica a base di polpa.

2.04.01 - Trucioli bianchi stampati pesantemente senza colla

Trucioli bianchi fortemente stampati, principalmente carta meccanica a base di polpa, senza colla.



2.05- Carta da ufficio ordinata

Carta da ufficio ordinata.

2.06- Lettere colorate

Corrispondenza, in carta mista colorata in massa con o senza stampa, di carta da stampa o da scrittura, esente da carbone e da copertina rigida.

2.07- Libri bianchi senza legno

Libri, compresi gli errori di stampa dei libri, senza copertina rigida, principalmente su carta bianca senza legno, stampati solo in nero. contenenti al massimo il 10% di carta patinata.

2.08 - Riviste colorate senza legno

Riviste patinate o non patinate, bianche o colorate nella massa, esenti da copertine non flessibili, rilegature, inchiostri e adesivi non dispersibili, carte per poster, etichette o guarnizioni di etichette. Può includere circolari pesantemente stampate e colorate nei truciolari di massa. Contenente al massimo il 10% di carte meccaniche a base di pasta di cellulosa.

2.11- Altri pannelli rivestiti in PE

Altro pannello rivestito in PE. Può contenere cartone e carta non sbiancati provenienti da produttori e trasformatori di cartone.

2.12- Stampa computerizzata meccanica basata su pasta di cellulosa

La stampa continua computerizzata, basata su pasta meccanica, ordinata per colori, può includere fibre riciclate.



Gruppo 3 - Voti Alti

3.01- Trucioli misti di stampanti leggermente colorate

Trucioli misti di carta da stampa e da scrittura, leggermente colorati nella massa, contenenti almeno il 50% di carta senza legno.

3.02- Trucioli misti di legno senza legno

Trucioli misti di carta da stampa e da scrittura leggermente colorata nella massa, contenenti almeno il 90% di carta senza legno.

3.03- Leganti senza legno

Trucioli bianchi senza legno leggermente stampati con colla, privi di carta colorata nella massa. Può contenere al massimo il 10% di carta meccanica a base di pasta di legno.

3.04- Trucioli bianchi a strappo

Trucioli bianchi senza legno leggermente stampati con colla, privi di carta resistente all'umidità e carta colorata nella massa.

3.05- Lettere bianche senza legno

Carta da lettere bianca senza legno, proveniente da registri d'ufficio, esente da libri di cassa, carta carbone e adesivi non idrosolubili.

3.06- Moduli commerciali bianchi

Moduli commerciali stampati senza legno bianco.

3.07 - Stampa computerizzata senza legno bianco

Stampa computerizzata senza legno bianco, carta autocopiante e colla gratuite.



3.08- Pannello di solfato sbiancato stampato

Fogli pesantemente stampati di pannelli di solfato sbiancato, senza colla, materiali polipatinati o cerati.

3.09- Pannello di solfato sbiancato leggermente stampato

Fogli leggermente stampati di pannelli di solfato sbiancato, senza colla, materiali polipatinati o cerati.

3.10- Stampa multipla

Carta senza legno, patinata, leggermente stampata, resistente a umido in forma libera o colorata nella massa.

3.11 - Cartoncino multistrato bianco pesantemente stampato

Nuove ritagli di cartone multistrato bianco stampato con più strati contenenti pasta senza legno, meccanica o termomeccanica, ma senza strati grigi.

3.12- Cartoncino multistrato bianco leggermente stampato

Nuovi ritagli di cartone multistrato bianco leggermente stampato, contenenti pasta di legno senza legno, meccanica o termomeccanica, ma senza strati grigi.

3.13- Cartoncino multistrato bianco non stampato

Nuovi ritagli di cartone multistrato bianco non stampato, contenenti pasta di legno senza legno, meccanica o termomeccanica, ma senza strati grigi.

3.14 - Carta da giornale bianca

Trucioli e fogli di carta da giornale bianca non stampata senza carta da riviste.



3.15- Carta patinata e non patinata a base di pasta meccanica bianca

Trucioli e fogli di carta bianca patinata e non patinata meccanica a base di pasta di legno.

3.15.01- Carta meccanica bianca a base di pasta contenente carta patinata

Trucioli e fogli di carta patinata bianca non stampata a base di pasta meccanica.

3.16- Carta patinata bianca senza legno, senza colla

Trucioli e fogli di carta patinata bianca non stampata senza legno, senza colla.

3.17 - Trucioli *bianchi*

Trucioli e fogli di carta bianca non stampata, esenti da carta da giornale e carta da rotocalchi contenenti almeno il 10% di carta patinata. Senza colla.

3.18- Trucioli bianchi senza legno

Trucioli e fogli di carta bianca senza legno non stampata; può contenere al massimo il 5% di carta patinata. Senza colla.

3.18.01 - Trucioli bianchi non rivestiti *senza legno*

Trucioli e fogli di carta bianca senza legno non stampata, esenti da carta patinata. Senza colla.

3.19 -Pannello di solfato sbiancato *Unprinte d*

Fogli non stampati di pannelli di solfato sbiancato, senza colla, materiali polipatinati o cerati.



Gruppo 4 - Gradi Kraft

4.01- Nuovi trucioli di cartone ondulato

Trucioli di cartone ondulato, con fodere di kraft o di testliner

4.01.01 - Kraft ondulato *non utilizzato*

Scatole, fogli e trucioli di cartone ondulato non utilizzati, con solo fodere kraft, la scanalatura ottenuta da pasta chimica o termochimica.

4.01.02- Materiale ondulato *non utilizzato*

Scatole, fogli e trucioli di cartone ondulato non utilizzati, con fodere di kraft o di testliner.

4.02- Kraft ondulato *usato I*

Scatole usate di cartone ondulato, con solo fodere kraft, la scanalatura fatta di pasta chimica o termochimica.

4.03- Kraft ondulato *II usato*

Scatole usate di cartone ondulato, con fodere di kraft o testliner.



4.04 - Sacchi kraft usati

Pulire i sacchi kraft usati. Resistenza all'umido e non resistenza all'umidità.

4.04.01- Sacchi kraft usati con carta polipatinata

Pulire i sacchi kraft usati. Resistenza all'umido e non bagnata. Può includere carte polipatinate.

4.05 - Sacchi kraft inutilizzati

Sacchi kraft inutilizzati. Resistenza all'umido

4.05.01- Sacchi kraft non utilizzati con carta polipatinata

Sacchi kraft inutilizzati. La resistenza all'umido e la resistenza non umida possono includere carte polipatinate.

4.06- Kraft usato

Carta kraft e cartone usati di una tonalità naturale o bianca.

4.07 - Nuovo Kraft

Truciolì ed altri nuovi cartoni e cartoni kraft di una tonalità naturale.

4.08 - Nuovo vettore kraft

Nuovo vettore kraft, può includere carta resistente al bagnato.

Gruppo 5 - Gradi Speciali



5.01- Carta e cartone misti recuperati

Carta e cartone non ordinati, separati alla fonte.

5.02 - Imballaggio misto

Una miscela di varie qualità di imballaggi in carta e cartone usati, privi di giornali e riviste.

5.03- Imballaggio di cartone liquido

Cartone per imballaggi liquidi usati, compresi i cartoni per imballaggi liquidi usati rivestiti di PE con o senza contenuto di alluminio), contenenti almeno il 50% in peso di fibre e il resto è costituito da alluminio o rivestimenti.

5.04- Avvolgitore Kraft

Kraft usato polifoderato, spruzzato o laminato. Non deve contenere bitume o rivestimenti in cera.

5.05- Etichette bagnate

Etichette bagnate usate da carte resistenti all'umidità, contenenti un contenuto massimo di vetro dell'1% e un massimo del 50% di umidità, senza altri materiali inutilizzabili.

5.06 - Carte bianche bagnate *non stampate* - resistenti senza legno

Carte bianche senza legno non stampate.

5.07- Carte bianche senza legno stampate a resistenza umida

Carte bianche senza legno stampate a resistenza umida.